


รายละเอียดเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติทางเทคนิค

๑. ต้องเป็นวัสดุหินคลุกซึ่งมีขนาดคละกันสม่ำเสมอจากใหญ่ไปหาเล็กนำมาเสริมบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นคันทาง ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lamp) วัสดุจำพวกเซล (Shale) รากไม้หรือวัสดุอื่นๆ
๒. มีอัตราส่วนคละสม่ำเสมอ ประกอบด้วยส่วนหยาบและส่วนละเอียด ส่วนหยาบต้องเป็นหินไม่ส่วนรายละเอียดเป็นวัสดุเดียวกับส่วนหยาบ หากมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุส่วนละเอียดเป็นวัสดุชนิดอื่นเจือปนเพื่อปรับปรุงคุณภาพจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่านายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อน
๓. ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่า ๒๕ ค่าดัชนีมีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่มากกว่า ๖
๔. ค่าจำนวนร้อยละของความสึกหรอ (Percentage of Wear) ไม่มากกว่า ๔๐
๕. ค่า ซี.บี.อาร์. จากห้อง (Lap C.B.R.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ร้อยละ ๙๕ ของค่าความแน่นแห้งสูงสุดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Density)
๖. มีมวลคละผ่านตะแกรง ดังตารางข้างล่างนี้

ขนาดของ ตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักรที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ		
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.
๒ นิ้ว	๑๐๐	๑๐๐	-
๑ นิ้ว	-	๓/๕-๙๕	๑๐๐
๓/๔ นิ้ว	๓๐-๖๐	๕๐-๓/๕	๕๐-๕๕
เบอร์ ๕	๒๕-๕๕	๓๐-๖๐	๓๕-๖๕
เบอร์ ๑๐	๑๕-๔๐	๒๐-๕๕	๒๕-๕๐
เบอร์ ๔๐	๘-๒๐	๑๕-๓๐	๑๕-๓๐
เบอร์ ๒๐๐	๒-๘	๕-๒๐	๕-๑๘

๗. การตรวจรับปริมาณถือเฉพาะน้ำหนักรวมสุทธิของวัสดุหินคลุกเท่านั้น
๘. ในการนำวัสดุหินคลุกไปส่ง ณ ที่มอบตามสัญญาให้ส่งในวันเวลาราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

๙. การตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ ผู้ขายเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต ชำนาญศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๑๕ / ก.ค. / ๕๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

๑๕ / ก.ค. / ๕๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล ภักดิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๑๕ / ก.ค. / ๕๗

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส